



AUTORIZZATO MIN.LL.PP. CON D.M. n° 16386 DEL 16/06/1977 E SUCCESSIVI RINNOVI
SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000

LABORATORIO GEO-TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L.
PROVE TECNOLOGICHE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

SEDE LEGALE E
LABORATORIO:
STRADA NAVIGLIA, 5
43122 PARMA
TEL. 0521.272780 - 709067
FAX 0521.785245
info@laboratoriemiliani.com
www.laboratoriemiliani.com

**PROVE DI CARATTERIZZAZIONE
FISICO - CHIMICO - MECCANICHE**

RAPPORTO DI PROVA N° 3650 / G / P - Parma,08/11/2010

Committente: LATERLITE s.p.a.
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 30 - Rubbiano di Solignano (PR)
Provenienza del campione: Unità produttiva di Rubbiano (PR)
Natura del campione: Argilla espansa denominata "Termopiù"

DATI E MATERIALE
FORNITI
DAL COMMITTENTE

Data consegna: 30/09/10 Ns. Rif. n°: 2098 / 10
Data della prova: 28/10/10 Vs. Rif. n°:

RISULTATO DELLA PROVA

Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli agr. grossi (UNI EN 13055-1 - app.C)
eseguita sulla frazione 8/16 mm

Provino 1 =	0,8 %	Valore medio =	0,6 %
Provino 2 =	0,6 %		
Provino 3 =	0,4 %		

Note: Si osserva una minima presenza di clasti soggetti a disintegrazione


LA DIREZIONE
(Dott.Ing. G.Russo)

