


# SOLUZIONI SOTTILI E AUTOLIVELLANTI

per pavimenti radianti e lisciatura di fondi irregolari



## I PRODOTTI TOP PER SOLUZIONI A BASSO SPESSORE



**MASSETTO** A BASSO SPESSORE 5-50 mm

## **CONDUCIBILITÀ CERTIFICATA**

1,66 W/mK ridotta inerzia termica e ottima diffusione del calore

## **IDEALE PER PANNELLI RADIANTI RIBASSATI**

da 5 mm sopra tubo/bugna senza additivi né reti di rinforzo

## **RAPIDA POSA, IDEALE PER TUTTI I PAVIMENTI**

da **2** gg ceramica, lapidei, marmi, pietre da 4 gg parquet, resilienti, resine, tessili



**LIVELLINA ULTRASOTTILE 1-15 mm** 

## **ELEVATA STABILITÀ DIMENSIONALE** più qualità e sicurezza

anche per i pavimenti di grandi formati

### **MULTIAPPLICAZIONE**

lisciatura di fondi esistenti e di nuove solette di calcestruzzo

## **RAPIDA POSA. IDEALE PER TUTTI I PAVIMENTI**

da 24 ore ceramica, parquet prefinito, lapidei da 3 gg parquet massello, resilienti, resine, tessili

## **E ANCORA**



## **ANTIRITIRO**

200 m² senza giunti



## **RESISTENTE**

250 kg/cm<sup>2</sup>



### E ANCORA



## **ANTIRITIRO**

**LIVELLINA** 

elettrici

**200** m² senza giunti



## **RESISTENTE**

300 kg/cm<sup>2</sup>



## **AUTOLIVELLANTE**

pompabile con le intonacatrici, impastabile anche con miscelatori elettrici





# MASSETTI RADIANTI











Sistema radiante

# MASSETTI A BASSO SPESSORE

# LISCIATURA E LIVELLAMENTO











# PREPARAZIONE DEL SUPPORTO


Il supporto deve essere senza crepe e parti incoerenti, resistente alla compressione, a tenuta, privo di polvere, vernici, cere, oli, ruggine. Verificare il sicuro ancoraggio delle piastre del sistema di riscaldamento a pavimento (e delle tubazioni) al substrato sottostante e la totale continuità tra gli elementi.

## POSA SU SUPPORTO ASSORBENTE E/O SCABRO


- **Posa su supporto assorbente o spolverante** (anche in presenza di piastre radianti a basso spessore tipo griglie o bugne cave).
- Posa di PaRis SLIM in spessore 5-20 mm e ultraSLIM su supporto superficialmente scabro.
- Versare Lattice CentroStorico in un secchio con acqua nel rapporto 1:1 e mescolare con un agitatore a basso numero di giri sino a ottenere un impasto uniforme.



Applicare Lattice CentroStorico sul supporto a pennello, con rullo o a spruzzo (*lancia a tramoggia*) in una o due mani (rapporto Lattice/acqua 1:2 e 1:1, prima e seconda mano) a seconda del grado di porosità del supporto.



Posare PaRis SLIM o ultraSLIM dopo 12-24 ore.






Lattice d'aggrappo e primer fissativo superficiale a base di resine sintetiche.




## POSA SU SUPPORTO UMIDO E/O LISCIO


- Posa su supporto umido o con possibile risalita di umidità (u.r. ≤ 5% per massetti/cls tradizionali, u.r. ≤ 6% per sottofondi/massetti/cls Leca) e posa di pavimentazioni sensibili all'umidità (valido anche su supporti assorbenti o spolveranti, sostituisce Lattice).
- Posa di PaRis SLIM in spessore 5-20 mm e ultraSLIM su supporto superficialmente liscio.
- Omogeneizzare il componente B, quindi versarlo nel componente A e mescolare a basso numero di giri per almeno 1 minuto (sino a completa omogeneizzazione).



Stendere 1-2 mani di Primer (a distanza di 12-24 h) con una pennellessa, un rullo a pelo corto o a spruzzo (lancia a tramoggia). Procedere con lo spolvero di sabbia essiccata (granulometria suggerita 0,8-1 mm circa) sulla mano finale di Primer ancora allo stato fresco, in ragione di circa 1-1,5 kg/m².



A primer indurito rimuovere la sabbia in eccesso spazzando e/o aspirando il supporto; a seguire posare PaRis SLIM o ultraSLIM.





Primer epossidico bicomponente antirisalita di umidità per l'impermeabilizzazione di massetti e calcestruzzi.





### A mano.

Versare il contenuto di uno o più sacchi interi in un recipiente e aggiungere circa 4-4,5 di acqua pulita (PaRis SLIM) e circa 5 L (ultraSLIM). Mescolare con un miscelatore elettrico a basso numero di giri per circa 3 min sino a ottenere ottenere un impasto omogeneo, senza grumi e a consistenza autolivellante e porre il massetto miscelato in opera.



### A macchina.

Versare il contenuto di più sacchi interi in idonea macchina che miscela e pompa a ciclo continuo (tipo M-TEC DuoMix - PFT G4/G5 - Imer Koine 4 o similari opportunamente modificate per massetti autolivellanti). Aggiungere acqua pulita in ragione del 20% circa sul peso del materiale secco (consistenza autolivellante).



### Applicazione e finitura.

### PaRis SLIM

- Preparazione della quota del massetto a mezzo livella e tripodi.
- Gettare il massetto fino alla guota desiderata e agitare superficialmente con il tubo frangibolle in modo da eliminare le irregolarità superficiali.

### ultraSLIM

- Applicare in un'unica mano da 1 a 15 mm con una spatola metallica di grande dimensione o con racla, lasciando la spatola leggermente inclinata per ottenere lo spessore desiderato.
- In caso di posa di pavimento tipo parquet incollato applicare uno spessore minimo di 3 mm.



	PaRis S L I M	ULTRA Slim
Spessori d'applicazione		
<b>Massetto radiante</b> su sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento	Pannello a basso spessore griglie o bugne cave:  • ≥ 5 mm sopra tubo/bugna, massimo 50 mm tubo incluso (pannello senza isolante termico accoppiato);  • ≥ 7 mm sopra tubo/bugna, massimo 50 mm tubo incluso (pannello con isolante termico accoppiato, resistenza a compressione ≥ 250 kPa);  • ≥ 10 mm sopra tubo/bugna, massimo 50 mm tubo incluso (pannello con isolante termico accoppiato, resistenza a compres- sione ≥ 150 kPa).	X
	Pannello tradizionale isolante con bugna o liscio: • ≥ 10 mm sopra tubo/bugna, massimo 50 mm tubo incluso.	
Massetto tradizionale	<ul> <li>5-50 mm (in adesione al supporto)</li> <li>20-50 mm (senza adesione al supporto e/o su barriera al vapore</li> </ul>	1-15 mm (no strati di separazione quali bar- riera al vapore e similari, strati acustici al calpestio, etc)
Tempi di asciugatura		
Pavimentazioni sensibili all'umidità	4 gg (sp. sino a 10 mm)   6 gg (sp. 15 mm) 7 gg (sp. 20 mm)   8 gg (sp. 30 mm) 35 gg (sp. 40 mm)   45 gg (sp. 50 mm)	<ul><li>24 ore: parquet prefinito.</li><li>3 gg: parquet massello, resine, resilienti, gomma, linoleum, PVC, tessili.</li></ul>
Pavimentazioni non sensibili all'umidità	2 gg (sp. sino a 10 mm)   3 gg (sp. 15 mm) 4 gg (sp. 20 mm)   5 gg (sp. 30 mm) 14 gg (sp. 40 mm)   33 gg (sp. 50 mm).	24 ore: piastrelle ceramiche, gres porcella- nato, pietre naturali, lapidei, marmi, klinker, cotto, pavimenti sopraelevati.
Altre informazioni		
Resistenza	25 N/mm² (compressione) 5 N/mm² (flessione)	30 N/mm² (compressione) 5 N/mm² (flessione)
Primo ciclo avviamento impianto radiante	4 gg. di maturazione dal getto	X
Resa in opera	1,9 kg/m² ca. per sp. 1 cm	1,8 kg/m² ca. per sp. 1 cm
Avvertenze	Uso interno, in assenza di acqua e umidità costanti (sia diretta che di risalita).	
Confezione	Bancale in legno con 60 sacchi da 25 kg/ cad. pari a 1.500 kg di prodotto sfuso	Bancale in legno con 30 sacchi da 25 kg/ cad. pari a 750 kg di prodotto sfuso
Marcatura CE	EN 13813 CA-C25-F5	EN 13813 CA-C30-F5

Consultare la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza su www.leca.it







infoleca@leca.it

**Assistenza Tecnica** via Correggio, 3 20149 Milano

Leca.it • 02.48011962