



# LABORATORIO GEO -TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.

CERTIFICATO n° 780/29

PARMA 18/03/05

COMMITTENTE	Laterlite SpA
INDIRIZZO	Rubbiano (PR)
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE	n.3 provini in malta cm 4 x 4 x 16 realizzati in Lecamix FAST
PROVENIENZA	Preparati , stagionati e consegnati a cura del committente

DATI DICHIARATI  
DAL COMMITTENTE

TIPO DI ANALISI O PROVA :	resistenza meccanica a compressione ed a flessione secondo UNI EN 196-1
---------------------------	---

DATA DEL PRELIEVO :	DATA DELLA PROVA : 17/03/05
NS. RIFERIMENTO N.: 331	DEL : 10/03/05

## RISULTATI SPERIMENTALI

maturazione (giorni)	identificazione campione	Peso (g)	resistenza unitaria a flessione (MPa)	resistenza unitaria a compressione (MPa)	
				prov. A	prov. B
2	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
28	4 10.02 FS	358,1	5,8	18,7	26,3
	5 10.02 FS	354,8	5,9	20,1	23,2
	6 10.02 FS	339,6	6,0	21,3	25,1

Prove eseguite su dimensioni normalizzate

- flessione  
- compressione

mm 160 x 40 x 40  
mm 40 x 40 x 40

SPERIMENTATORE  
Dott. S. Dondi



AMMINISTRATORE DELEGATO  
Dott. Ing. F. Zatti

DIRETTORE DEL LABORATORIO  
Dott. Ing. P.L. Sassi

