

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE  
AUTORIZZATO MIN. LL. PP. CON D.M. n° 16386 E SUCCESSIVI RINNOVI

43100 PARMA  
STRADA NAVIGLIA, 5  
TEL. 0521. 272780  
FAX 0521. 785245  
E-mail: lge@lgepr.it  
www.laboratoriemiliani.com

# LABORATORIO GEO - TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.

## DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESIONE

(UNI EN 12390)

### RAPPORTO DI PROVA N° 1915 / D / P - Parma, 26/09/2007

Committente: Laterlite  
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 30 - Rubbiano di Solignano (PR)  
Provenienza del campione: c.s.  
Natura del campione: Provini cubici in "LECACEM CLASSIC"


DATI E MATERIALE  
FORNITI  
DAL COMMITTENTE

Data consegna: 18/09/07 Ns. Rif. n°: 1605 / 07  
Data della prova: 20/09/07 Vs. Rif. n°:

### RISULTATO DELLA PROVA

Provino n°	Lato 1 cm	Lato 2 cm	Altezza cm	Peso g	Resist. a compressione MPa	Matur.
1	10,0	10,0	10,0	670	3,7	> 28 giorni
2	10,0	10,0	10,0	667	3,6	> 28 giorni
3	10,0	10,0	10,0	666	3,2	> 28 giorni
4	10,0	10,0	10,0	666	3,6	> 28 giorni

Note: Provini cubici forniti dal committente nelle dimensioni specificate



\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

LA DIREZIONE  
(Dot. Ing. G. Russo)



A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI INGEGNERIA per esperienze sui materiali da costruzione

Il presente documento si riferisce solo al campione sottoposto alle prove e può essere riprodotto, totalmente o in parte, solamente previa autorizzazione di L.G.E. s.r.l.

