

LABORATORIO GEO - TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE

(UNI EN 12390)

RAPPORTO DI PROVA N° 1913 / D / P - Parma, 26/09/2007

Committente: Laterlite
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 30 - Rubbiano di Solignano (PR)
Provenienza del campione: c.s.
Natura del campione: Provini cubici in "LECACEM MAXI"

DATI E MATERIALE FORNITI DAL COMMITTENTE

Data consegna: 18/09/07 Ns. Rif. n°: 1605 / 07
Data della prova: 20/09/07 Vs. Rif. n°:


RISULTATO DELLA PROVA

Provino n°	Lato 1 cm	Lato 2 cm	Altezza cm	Peso g	Resist. a compressione MPa	Matur.
1	10,0	10,0	10,0	506	1,8	> 28 giorni
2	10,0	10,0	10,0	517	1,8	> 28 giorni
3	10,0	10,0	10,0	511	1,9	> 28 giorni
4	10,0	10,0	10,0	504	1,8	> 28 giorni

Note: Provini cubici forniti dal committente nelle dimensioni specificate



LA DIREZIONE
(Dot. Ing. G. Russo)




A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI INGEGNERIA per esperienze sui materiali da costruzione

Il presente documento si riferisce solo al campione sottoposto alle prove e può essere riprodotto, totalmente o in parte, solamente previa autorizzazione di L.G.E. s.r.l.

