



PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO MIN. LL. PP. CON D.M. n° 16386

43100 PARMA
STR. NAVIGLIA, 5
TEL. 0521. 272780/709067 r.a.
FAX 0521. 785245
E-mail: lge@lgepr.it

LABORATORIO GEO -TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.

RAPPORTO DI PROVA n° 193/C/P PARMA 09/02/06

COMMITTENTE	Laterlite SpA
INDIRIZZO	Stabilimento di Rubbiano (PR)
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE	n.3 prismi realizzati in malta pre-miscelata ed identificati dalla sigla "Lecamix Facile"
PROVENIENZA	consegnati dal committente

DATI DICHIARATI DAL COMMITTENTE

TIPO DI ANALISI O PROVA :	Resistenza meccanica a flessione ed a compressione dopo 28 giorni di maturazione secondo le modalità descritte nella UNI EN 196-1
---------------------------	---

DATA DEL PRELIEVO :	DATA DELLA PROVA : 09/02/06
NS. RIFERIMENTO N.: 155	DEL : 07/02/06

RISULTATI SPERIMENTALI

Metodologia UNI EN 196 - 1

- Prove eseguite su dimensioni normalizzate:
- flessione mm 160 x 40 x 40
 - compressione mm 40 x 40 x 40

maturazione giorni	campione	resist. unit. a flessione MPa	resist. unitaria a compressione MPa	
			provino A	provino B
-	1	-	-	-
	2	-	-	-
	3	-	-	-
-	1	-	-	-
	2	-	-	-
	3	-	-	-
28	1	3,9	15,9	13,9
	2	3,8	14,9	13,8
	3	3,9	14,9	14,4

SPERIMENTATORE
Dott. S. Dondi

AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. F. Zatti

DIRETTORE DEL LABORATORIO
Dott. Ing. P. I. Scassi

