



PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE E TERRE  
AUTORIZZATO MIN. LL. PP. CON D.M. n° 16386

43100 PARMA  
STR. NAVIGLIA, 5  
TEL. 0521. 272780/709067 r.a.  
FAX 0521. 785245  
E-mail: lge@lgepr.it

## LABORATORIO GEO -TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.

CERTIFICATO n° 779/29

PARMA 18/03/05

COMMITTENTE	Laterlite SpA
INDIRIZZO	Rubbiano (PR)
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE	n.3 provini in malta cm 4 x 4 x 16 realizzati in Lecamix FORTE
PROVENIENZA	Preparati , stagionati e consegnati a cura del committente

DATI DICHIARATI  
DAL COMMITTENTE

TIPO DI ANALISI O PROVA :	resistenza meccanica a compressione ed a flessione secondo UNI EN 196-1
---------------------------	---

DATA DEL PRELIEVO :	DATA DELLA PROVA : 17/03/05
NS. RIFERIMENTO N.: 331	DEL : 10/03/05

### RISULTATI SPERIMENTALI

maturazione (giorni)	identificazione campione	Peso (g)	resistenza unitaria a flessione (MPa)	resistenza unitaria a compressione (MPa)	
				prov. A	prov. B
2	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
28	4 8.02	309,8	5,1	18,6	16,8
	5 8.02	310,0	4,3	17,8	17,6
	6 8.02	310,5	4,6	16,4	16,9

Prove eseguite su dimensioni normalizzate

- flessione mm 160 x 40 x 40  
- compressione mm 40 x 40 x 40

SPERIMENTATORE  
Dott. S. Dondi

AMMINISTRATORE DELEGATO  
Dott. Ing. F. Zatti

DIRETTORE DEL LABORATORIO  
Dott. Ing. P.L. Sassi

