


LECA TERMOPIÙ



ARGILLA ESPANSA ANTIRISALITA DI UMIDITA' PER SOTTOFONDI E VESPAI ISOLATI CONTRO TERRA



CAMPI D'IMPIEGO

- Vespai isolati contro terra.
- Sottofondi isolati di pavimenti contro terra.
- Strati con funzione antirisalita capillare di umidità.
- Strati per sottofondazione.
- Strati con funzione drenante.
- Strati ad elevato potere isolante termico.
- Riempimenti anche ad alto spessore.
- Strati di alleggerimento ed isolamento in genere, ad elevata resistenza e stabilità.

MODALITÀ D'IMPIEGO

IN SACCO

Leca TermoPiù è fornito in sacchi di polietilene microforato da 50 litri di ca. 17 cm di altezza. Per la formazione del sottofondo isolato contro terra procedere come di seguito riportato:

- aprire qualche sacco e stendere sul terreno una modesta quantità di argilla espansa per livellare la superficie di posa (qualora necessario);
- posizionare i sacchi di **Leca TermoPiù** uno vicino all'altro (ca. 3 sacchi/m²);
- riempire gli spazi tra sacco e sacco con argilla espansa sfusa;
- posizionare un idoneo tessuto non tessuto/membrana impermeabile/telo di polietilene;
- gettare una soletta in calcestruzzo armato (sp. minimo consigliato 5 cm per applicazioni residenziali, 10 cm per altre applicazioni, da valutare a seconda dei casi).

POMPATO SFUSO

Leca TermoPiù può essere consegnato anche pompato sfuso con autotreni cisternati attrezzati per pompare il materiale sino a 80-100 m in orizzontale.

Per la formazione del vespaio isolato contro terra in **Leca TermoPiù** pompato sfuso procedere come di seguito riportato:

- posizionare un idoneo tessuto non tessuto/membrana impermeabile/telo di polietilene;
- pompare l'argilla espansa in modo omogeneo su tutta la superficie, nello spessore voluto, e regolarizzazione della superficie;
- posizionare un idoneo tessuto non tessuto/membrana impermeabile/telo di polietilene e rete da calcestruzzo;
- gettare una soletta in calcestruzzo armato (sp. minimo consigliato 5 cm per applicazioni residenziali, 10 cm per altre applicazioni, da valutare a seconda dei casi).

Leca TermoPiù può essere consegnato anche sfuso con autotreno ribaltabile (laterale-posteriore) oppure in big-bag da 1,0 – 1,5 – 2,0 m³.

IMBOIACCATO

Leca TermoPiù può essere realizzato anche con la tecnica del “Leca TermoPiù sfuso imboiaccato” che prevede la formazione dello strato di TermoPiù sfuso e livellato con una boiaccia di cemento e acqua che penetra per uno spessore medio di ca. 5 cm.

Per la formazione del vespaio isolato contro terra in **Leca TermoPiù** sfuso imboiaccato procedere come di seguito riportato:

- posizionare un idoneo tessuto non tessuto/membrana impermeabile/telo di polietilene;
- pompare l'argilla espansa in modo omogeneo su tutta la superficie, nello spessore voluto, e regolarizzazione della superficie;
- imboiaccare la superficie dell'argilla espansa (miscela di cemento ed acqua nel rapporto di ca. 0,7, ovvero per ottenere ca. 1 m³ di boiaccia si impastano 1000 kg di cemento e 700 litri di acqua), con eventuale sistemazione superficiale.
- posizionare un idoneo tessuto non tessuto/membrana impermeabile/telo di polietilene;
- gettare una soletta in calcestruzzo armato (sp. minimo consigliato 5 cm per applicazioni residenziali, 10 cm per altre applicazioni, da valutare a seconda dei casi).

CEMENTATO

Leca TermoPiù può essere posato cementato al fine di realizzare uno strato isolante e drenante particolarmente compatto e resistente.

Per la formazione del vespaio isolato contro terra in **Leca TermoPiù** cementato procedere come di seguito riportato:

- posizionare un idoneo tessuto non tessuto/membrana impermeabile/telo di polietilene;
- pompare l'argilla espansa cementata (dosaggio di cemento in ragione di 130-150 kg per m³ di argilla espansa) in modo omogeneo su tutta la superficie, nello spessore voluto, e regolarizzazione della superficie.
- gettare una soletta in calcestruzzo armato (sp. minimo consigliato 5 cm per applicazioni residenziali, 10 cm per altre applicazioni, da valutare a seconda dei casi).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Leca TermoPiù è certificato ANAB-ICEA per la Bioedilizia e marcato CE in accordo a:

- UNI EN 13055 “*Aggregati leggeri*”
- UNI EN 14063-1 “*Isolanti termici per edilizia - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera*”.

Denominazione*	3-8	10-20
Resistenza alla frantumazione (EN 13055)	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Angolo di attrito	$\geq 40^\circ$	
Coesione c'	0 N/mm ²	
Conducibilità termica λ (UNI EN 12667)	0,094 W/mK	0,095 W/mK
Calore specifico c (UNI EN ISO 10456)	1000 J/kgK	
Permeabilità al vapore δ (UNI EN ISO 10456)	$93,8 \cdot 10^{-12} \text{ kg/msPa}$	
Fattore di resistenza al vapore acqueo μ (UNI EN ISO 10456)	2 (campo asciutto)	
Reazione al fuoco (Decisione 2000/605/CE)	Euroclasse A1 (incombustibile)	
Assorbimento di acqua (UNI EN 1097-6)	circa 1% a 30'	
Altezza di suzione (UNI EN 1097-10)	Antirisalita ($\leq 3 \text{ cm}$)	
Porosità e drenabilità	Elevata ~ 50% tra granulo e granulo	
Durabilità al gelo e disgelo (UNI EN 13055)	<1 % (non gelivo)	
Durabilità e riusabilità	Inalterabile nel tempo e riusabile interamente	
Ecobiocompatibilità	Certificato ANAB-ICEA per la Bioarchitettura	
NOTE		
(*) La voce “denominazione” non si riferisce al diametro in mm dei granuli di Leca ma è un’indicazione di carattere commerciale.		

DATI APPLICATIVI

Massa volumica in mucchio, materiale sfuso** (UNI EN 1097-3)	350 kg/m ³ ca.	320 kg/m ³ ca.
Calo del materiale steso in opera	~ 5%	
Massa volumica in opera	368 kg/m ³ ca.	335 kg/m ³ ca.
Pedonabilità del Leca TermoPiù cementato	24 ore dalla posa	
Carrabilità del Leca TermoPiù cementato in funzione della tipologia dei mezzi	72 ore dalla posa	
NOTE		
(**) La densità in mucchio è da intendersi come valore medio delle varie unità produttive, con uno scostamento del $\pm 15\%$ come da Norma UNI.		

DATI IDENTIFICATIVI

Leca TermoPiù	3-8	10-20
Dimensione del sacco	-	ca. 70x48x17 (largh. x lungh x alt) ca. 3 sacchi/m ²
Confezione e modalità di trasporto	-	Bancale in legno a perdere con 75 sacchi da 50 litri/cad (pari a 3,75 m ³ di prodotto sfuso). A richiesta 35 sacchi (pari a 1,75 m ³ di prodotto sfuso).
	In Big Bag da 1,0 – 1,5 – 2,0 m ³ di prodotto sfuso.	
	Pompato sfuso con autotreno cisternato (portata sino a 56 m ³). Sfuso con autotreno ribaltabile.	

VOCI DI CAPITOLATO

LECA TERMOPIÙ IN SACCO

Strato di isolamento termico/vespaio isolato contro terra/sottofondo isolato costituito da speciale argilla espansa antirisalita di umidità tipo “Leca TermoPiù”, denominazione 10-20, conducibilità termica certificata λ 0,095 W/mK, in sacchi di polietilene da 50 litri e posta in opera confezionata.

LECA TERMOPIÙ SFUSO

Strato di isolamento termico/vespaio isolato contro terra/sottofondo isolato costituito da speciale argilla espansa antirisalita di umidità tipo “Leca TermoPiù”, denominazione 3-8 o 10-20, conducibilità termica certificata λ 0,094 o 0,095 W/mK, stesa e costipata compresa la sistemazione a livello.

LECA TERMOPIÙ SFUSO IMBOIACCATO

Strato di isolamento termico/vespaio isolato contro terra/sottofondo isolato costituito da speciale argilla espansa antirisalita di umidità tipo “Leca TermoPiù”, denominazione 3-8 o 10-20, stesa, costipata e successivamente imboiaccata nella parte superiore con boiaccia di cemento 32,5 (a/c 0,7 ca., con consumo medio di cemento di ca. 15 kg per m²), compresa la sistemazione a livello.

LECA TERMOPIÙ SFUSO CEMENTATO

Strato di isolamento termico/vespaio isolato contro terra/sottofondo isolato costituito da speciale argilla espansa antirisalita di umidità tipo “Leca TermoPiù”, denominazione 3-8 o 10-20, impastato con cemento tipo 32,5 in ragione di ca. 130-150 kg per ogni m³ di Leca TermoPiù, stesa, battuta e spianata a livello.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

Edizione 09/2022 – Revisione 01



Assistenza Tecnica
02.48011962 | via Correggio, 3 | 20149 Milano
Leca.it