

# LECACEM CLASSIC

**SOTTOFONDO ALLEGGERITO A GRANA MEDIA A VELOCE ASCIUGATURA, PER STRATI DI ISOLAMENTO TERMICO E ALLEGGERIMENTO ANCHE AD ALTO SPESSORE**



## CAMPI D'IMPIEGO

- Strati di isolamento e alleggerimento di sottofondi per qualsiasi tipo di pavimento (particolarmente indicato per il legno).
- Strati di isolamento termico su coperture piane.
- Strati drenanti leggeri con ottima resistenza a compressione (ad esempio per pavimentazioni autobloccanti carrabili).

## MODALITÀ D'IMPIEGO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il piano di posa deve essere senza crepe e parti incoerenti, resistente, privo di polvere, vernici, cere, olii, ruggine e sfridi di intonaci. Gli impianti (elettrico, sanitario) devono essere adeguatamente protetti e distanziati tra loro per evitarne un possibile danneggiamento durante l'esecuzione del sottofondo.

### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

**Lecacem Classic** è facilmente preparabile con le normali betoniere, mescolatori planetari, impastatrici a coclea anche in continuo, pompe pneumatiche per sottofondi (non è ammessa la miscelazione manuale o a mezzo trapano elettrico). Seguire le seguenti fasi:

- Impastare il premiscelato **Lecacem Classic** con circa 3 litri acqua pulita per ogni sacco da 50 litri; per betoniera a bicchiere non caricare oltre il 60% della capacità nominale;
- Mescolare per circa 3 minuti fino a conseguire una consistenza "granuli grigio brillanti".

I granuli di Lecapiù devono risultare ben coperti di pasta cementizia (color grigio brillante). Se si nota separazione tra granuli di Lecapiù e legante, si è esagerato con l'acqua e di conseguenza questa deve essere ridotta nel successivo impasto. **Lecacem Classic** può essere pompato con le tradizionali pompe da sottofondi: in tal caso occorre aumentare l'acqua d'impasto; per un impasto ottimale con produttività elevate pari a circa 2÷2.2 m<sup>3</sup>/ora si consiglia di utilizzare l'impastatrice Lecamix in continuo.

## APPLICAZIONE

- Preparazione dei punti di livello o fasce.
- Stesura dell'impasto nello spessore previsto.
- Costipare adeguatamente il sottofondo e livellarlo con staggia.

## STRATO DI FINITURA

Lo strato di finitura o massetto può essere realizzato con prodotti della gamma **Lecamix** per diminuire il peso gravante sulla struttura e per ridurre problemi di fessurazione e tempi di asciugatura.

Si possono utilizzare anche soluzioni tradizionali, perciò il massetto da posare sullo strato di **Lecacem Classic** può essere costituito da 4÷5 cm di malta di allettamento delle piastrelle o da un massetto di almeno 5 cm (per pavimenti incollati) o da autolivellanti secondo le indicazioni del produttore.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Lecacem Classic** è un prodotto certificato ANAB-ICEA per la Bioedilizia.

<b>Massa volumica in opera</b>	circa 600 kg/m <sup>3</sup>
<b>Resistenza a compressione certificata</b> (UNI EN 13892-2)	2.5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Conducibilità termica λ</b> (UNI EN 12667)	0.134 W/mK
<b>Calore specifico c</b> (UNI EN ISO 10456)	1000 J/kgK
<b>Permeabilità al vapore δ</b> (UNI EN ISO 10456)	31.3 · 10 <sup>-12</sup> kg/msPa
<b>Fattore di resistenza al vapore acqueo μ</b> (UNI EN ISO 10456)	6 (campo asciutto)
<b>Reazione al fuoco</b> (Decisione 2000/605/CE)	Euroclasse A1

## DATI APPLICATIVI

<b>Spessori consigliati</b>	≥ 5 cm (vedere "Note d'impiego")	
<b>Tempi di asciugatura - 3% in peso di umidità</b> (in laboratorio a T + 20°C e U.R. 55%)	spessore 5 cm	ca. 7 gg
	spessore 8 cm	ca. 9 gg
	spessore 10 cm	ca. 10 gg
	spessore 15 cm	ca. 14 gg
<b>Resa in opera, in funzione del grado di addensamento</b>	ca. 0.21 sacchi/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore ca. 4.75 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm di spessore	
<b>Temperatura di applicazione</b>	Da + 5°C a + 35°C	
<b>Tempo di applicazione (a + 20°C)</b>	60 minuti	
<b>Pedonabilità</b>	24 ore dalla posa	

## DATI IDENTIFICATIVI

<b>Massa volumica apparente</b> (Densità in confezione)	circa 500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Confezione</b>	Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 50 litri/cad (pari a 3.0 m <sup>3</sup> di prodotto sfuso)
<b>Condizioni di conservazione</b> (D.M. 10/05/2004)	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto e in assenza di ventilazione
<b>Durata</b> (D.M. 10/05/2004)	Massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento

## NOTE D'IMPIEGO

- In caso di posa su solai in legno o su tavelle in cotto che si presentano a faccia vista sull'intradosso, prevedere la protezione delle strutture da possibili assorbimenti di boiaccia cementizia e percolazioni di quest'ultima verso il piano inferiore durante la messa in opera del premiscelato.
- In caso di supporto assorbente, bagnare il piano di posa al fine di evitare la veloce disidratazione dell'impasto.
- In mancanza di protezioni specifiche, coprire per tutta la lunghezza i tubi metallici con malta di sabbia e cemento per evitarne un possibile danneggiamento durante l'esecuzione del sottofondo.
- Se esiste la possibilità di risalita di umidità dagli strati sottostanti **Lecacem Classic** e sono previsti pavimenti sensibili all'umidità, è consigliabile interporre tra **Lecacem Classic** e la struttura sottostante un'idonea barriera al vapore.
- Non adatto a realizzare strati con spessore inferiore a 5 cm.
- Non adatto all'incollaggio diretto di pavimenti: occorre applicare un massetto di finitura.
- Non bagnare lo strato di **Lecacem Classic** dopo la posa.
- Non aggiungere altra acqua a **Lecacem Classic** già impastato.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.
- In caso di esposizione agli agenti atmosferici, prevedere un idoneo strato di protezione.
- Il prodotto non deve essere mescolato a mano o a mezzo trapano elettrico.
- Non si devono aggiungere cemento, calce, gesso, altri inerti, additivi ecc.

## VOCE DI CAPITOLATO

Strato di isolamento termico e alleggerimento a veloce asciugatura, costituito da "**Lecacem Classic**", premiscelato a base di argilla espansa Lecapiù e leganti specifici. Densità in opera circa 600 kg/m<sup>3</sup>, resistenza media a compressione certificata 2.5 N/mm<sup>2</sup> e conducibilità termica certificata  $\lambda$  0.134 W/mK. Per uno spessore di 5 cm, asciugatura in circa 7 giorni dal getto (3% umidità residua misurata con igrometro al carburo). Certificato ANAB-ICEA per la Bioedilizia. Confezionamento e posa in opera secondo le indicazioni del produttore.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

Edizione 09/2022 – Revisione 01



**Assistenza Tecnica**  
02.48011962 | via Correggio, 3 | 20149 Milano  
Leca.it