



LATTICE

LATTICE D'AGGRAPPO E PRIMER FISSATIVO SUPERFICIALE A BASE DI RESINE SINTETICHE

CAMPI D'IMPIEGO

È un'emulsione di resine sintetiche di colore bianco adatta a diversi impieghi.

- **Promotore d'adesione** in boiacche cementizie, idoneo alla posa di Massetto CentroStorico o Lecamix o massetto tradizionale a basso spessore in aggrappo al supporto.
- **Fissativo superficiale**, per migliorare la coesione superficiale del sottofondo alleggerito Sottofondo CentroStorico e consentire la posa diretta di Livellina CentroStorico.
- **Impregnante superficiale** per la preparazione di supporti spolveranti prima della posa della pavimentazione.
- Idoneo sia in interni che esterni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito senza tracce di grassi (oli, cere).

Il supporto deve essere solido e compatto; nel caso di posa diretta su Sottofondo CentroStorico, procedere ad una accurata pulizia e aspirazione superficiale di quest'ultimo.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

La boiaccia cementizia per la posa di massetti in aggrappo viene preparata unendo in un secchio i componenti introdotti nelle proporzioni indicate in tabella. La mescolazione può avvenire con un agitatore a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto uniforme.

Impiego	Lattice CentroStorico	Acqua	Cemento
Boiaccia Cementizia per posa in aderenza di Massetto CentroStorico o Lecamix o tradizionale	1	1	3 – 3.5
Fissativo superficiale (posa di Livellina CentroStorico su Sottofondo CentroStorico)	1	1*	--
Massetto/calcestruzzo sfarinanti	1	1*	--

N.B.: i rapporti sono da intendersi a peso dei singoli componenti.

*: la diluizione è funzione dell'assorbimento del sottofondo

APPLICAZIONE E FINITURA

Boiaccia cementizia per posa in aderenza di Massetto CentroStorico

La boiaccia cementizia va applicata sul supporto a pennello/pennellina, previa verifica che il supporto stesso non sia eccessivamente assorbente; nel caso inumidire la superficie a rifiuto (la posa del Massetto CentroStorico o Lecamix o tradizionale deve avvenire "fresco su fresco" per avere le migliori prestazioni d'aggrappo).

Fissativo superficiale su Sottofondo CentroStorico per posa di Livellina CentroStorico

Applicare **Lattice CentroStorico** sul supporto a pennello, con rullo o a spruzzo (lancia a tramoggia) in una o due mani (rapporto Lattice/acqua 1:2 e 1:1, rispettivamente prima e seconda mano) a seconda del grado di porosità del supporto.



Massetto con Superficie “Sfarinante”

Lattice CentroStorico può essere applicato al supporto (Sottofondo CentroStorico, Massetto CentroStorico, Lecamix o tradizionale) in una o più “mani” a rullo, a pennello o a spruzzo (lancia a tramoggia) per formare un velo superficiale omogeneo. Entro le 24 h è possibile procedere alla posa del pavimento ceramico.

Il prodotto non deve formare una pellicola superficiale pertanto con sottofondi poco assorbenti si consiglia di diluire 1:1 – 1:3 con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità	ca. 1030 Kg/m ³
Colore/aspetto	bianco/fluido
Condizioni di Conservazione	in imballi originali, chiusi e protetti dal gelo, massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento
Resa in opera del solo Lattice CentroStorico (a seconda delle modalità di applicazione)	<ul style="list-style-type: none">• Boiaccia Cementizia per posa di massetti in aderenza: 0,3 – 0,6 kg/m² (in funzione del sottofondo)• Fissativo superficiale: 0,2 – 0,5 kg/m² (in funzione del supporto)• Massetto sfarinante: 0,2 – 0,5 kg/m² (in funzione del supporto)
Scheda Sicurezza	disponibile on-line sul sito www.centrostorico.eu
Confezione	Taniche da 5 kg
Temperatura di applicazione	da + 5 °C a + 35 °C

AVVERTENZE

- Lattice CentroStorico teme il gelo, va quindi conservato in luogo riparato, non va esposto al sole o vicino a sorgenti di calore.
- Prima dell'applicazione di una malta trattata con Lattice CentroStorico, assicurarsi che il supporto non abbia subito in precedenza trattamenti idrorepellenti.
- L'impiego di una boiaccia cementizia di aggrappo può comportare un allungamento dei tempi di asciugatura, qualora venga impiegato nel confezionamento e/o applicazione di massetti che richiedano la posa di pavimentazioni sensibili all'umidità.
- Per una buona riuscita del lavoro è opportuno attenersi ai rapporti Lattice CentroStorico/acqua indicati in tabella “Preparazione dell'impasto”.
- Lattice CentroStorico non svolge il ruolo di barriera anti risalita di umidità.

VOCE DI CAPITOLATO

Lattice d'aggrappo e primer fissativo superficiale costituito da “**Lattice CentroStorico**”, emulsione di resine sintetiche di colore bianco e consistenza fluida confezionato in taniche pronte all'uso. Confezionamento e messa in opera secondo le indicazioni del produttore.

Laterlite



- LecaLaterlite
- lecalaterlite
- LaterliteSPA
- infoleca@leca.it

Assistenza Tecnica
via Correggio, 3
20149 Milano
Leca.it • 02.48011962

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione e della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

Edizione 04/2020 – Revisione 02