

SUPERSTICK CENTROSTORICO

**PROMOTORE DI ADESIONE
PER LA POSA DI MASSETTI LATERLITE
A CONSISTENZA TERRA UMIDA
USO IN INTERNI ED ESTERNI.**



CAMPI D'IMPIEGO

SuperStick CentroStorico è un promotore di adesione a base di polimeri elastomerici in dispersione acquosa per migliorare l'adesione dei **massetti Laterlite a consistenza terra umida** applicabile su sia superfici assorbenti (ad es. fondi compatti, non cedevoli e resistenti ≥ 2 MPa tipo sottofondi a struttura chiusa, massetti, calcestruzzi) sia su superfici inassorbenti e lisce (rivestimenti ceramici e simili, pvc e assimilabili, finiture in resina, legno, metallo, calcestruzzi industriali) in interni ed esterni.

MODALITA' D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere eventuali presenze di polveri, parti friabili e in distacco, sostanze estranee o antiaderenti, contaminanti superficiali (grassi, olii, cere, ecc...) e sostanze che ne riducano l'adesione.

Verificare che il supporto sia stabile, rigido, non cedevole e con un'adeguata resistenza meccanica a compressione ≥ 2 MPa.

Verificare che il supporto non sia eccessivamente assorbente e/o caldo, nel caso inumidire la superficie.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E APPLICAZIONE

- Preparare il massetto Laterlite, impastato con acqua sino a raggiungere la corretta consistenza come da scheda tecnica di prodotto.
- Agitare SuperStick in confezione, al fine di omogeneizzare il suo contenuto.
- Miscelare in un opportuno recipiente **SuperStick CentroStorico** con il massetto precedentemente preparato nelle proporzioni indicate nella tabella "Dosaggi", servendosi di un idoneo agitatore a basso numero di giro sino ad ottenere un impasto omogeneo e fluido a consistenza "**boiacca pennellabile**".

- Stendere l'impasto così preparato sull'intera superficie utilizzando un pennello in modo uniforme e coprente.
- Procedere alla sovrapplicazione del massetto "fresco su fresco", comunque entro mezz'ora dalla preparazione dell'impasto (anche in funzione delle condizioni ambientali).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità (a + 20°C) (DIN EN ISO 2811-1)	circa 1020 kg/m ³
pH (a +23°C) (ISO 976)	8,2 +/- 0,1

DOSAGGI

Tipologia di Massetto Laterlite	SuperStick CentroStorico	Massetto
Massetti leggeri Leca (Lecamix Fast – Facile – Forte Massetto CentroStorico)	1 parte	5 parti
	<i>ovvero a titolo esemplificativo</i> ca. 1 tanica di SuperStick e ca. 1,5 sacchi di Lecamix Fast – Massetto CentroStorico ca. 1 tanica di SuperStick e ca. 1 sacco di Lecamix Facile – Forte	
Massetti radianti e tradizionali (PaRis 2.0 – PaRis SPA – QuotaZero – Pronto SuperSabbia e Cemento – Massetto PX-Pronto)	1 parte	5 parti
	<i>ovvero a titolo esemplificativo</i> ca. 1 tanica di SuperStick e 1 ca. sacco di massetto	
Sottofondo leggero, resistente a superficie chiusa (Lecacem mini)	1 parte	5 parti
	<i>ovvero a titolo esemplificativo</i> ca. 1 tanica di SuperStick e ca. 1 sacco di Lecacem Mini	
NOTE I dosaggi, riportati in tabella, sono da intendersi a peso del massetto preparato.		

DATI APPLICATIVI

Resa in opera	ca. 0,2 – 0,3 L/m² in funzione del massetto impiegato e del grado di assorbimento e irregolarità del supporto.
Spessori minimi di applicazione dei massetti Laterlite su SuperStick	<ul style="list-style-type: none"> • Massetti leggeri Leca: ≥ 2 cm (Lecamix Fast – Facile – Forte – Massetto CentroStorico – Massetto Leggero NHL) • Massetto a basso spessore QuotaZero: ≥ 5 mm (massimo 60mm) • Massetti radianti e tradizionali: ≥ 2 cm (PaRis 2.0 – PaRis SPA – Pronto – SuperSabbia e Cemento – Massetto PX-Pronto) • Sottofondo leggero, resistente a superficie chiusa: ≥ 3 cm (Lecacem Mini-Sottofondo CentroStorico)
Temperatura di applicazione	tra + 5°C e + 35°C

DATI IDENTIFICATIVI

Confezione	Taniche da 5 litri
Colore	Lattescente
Consistenza	Fluido
Conservazione	24 mesi, in imballi originali ben chiusi, in luogo coperto, fresco e asciutto (tra + 5°C e + 35°C). Proteggere in ogni caso dal gelo e dal contatto diretto con il sole.

NOTE D'IMPIEGO

- Per una buona riuscita del lavoro è opportuno attenersi ai rapporti SuperStick + massetto indicati nella tabella “Dosaggi” e alla consistenza finale del prodotto indicata al paragrafo “preparazione del prodotto e applicazione”.
- In presenza di residui grassi e/o cere sul supporto procedere con un idoneo trattamento decerante tipo “Stripper” di NordResine, prima dell’applicazione di SuperStick CentroStorico.
- Nella fase di stesura dell’impasto preparato (ovvero SuperStick + massetto), assicurarsi della corretta fluidità e assenza di fenomeni di segregazione.
- Prima della sovraricopertura del massetto, verificare che l’impasto SuperStick + massetto applicato sul supporto sia umido (ovvero posa “fresco su fresco”).
- Nella fase di sovraricopertura “fresco su fresco” del massetto, indossare idonee scarpe chiodate al fine di evitare l’asportazione del prodotto con conseguente riduzione delle prestazioni di adesione.
- **SuperStick CentroStorico** non svolge il ruolo di barriera anti risalita di umidità né di adesione strutturale.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.
- **SuperStick CentroStorico** deve essere protetto dal gelo e dal contatto diretto con il sole: conservare in luogo riparato e lontano da sorgenti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Promotore di adesione universale per la posa dei massetti Laterlite a consistenza terra-umida costituito da **“SuperStick CentroStorico”**, a base di polimeri elastomerici in dispersione acquosa in taniche da 5 litri. Per interni ed esterni. Confezionamento e posa in opera secondo le indicazioni del produttore.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti revisioni, non più in vigore. Verificare l'ultima revisione più aggiornata sul sito Leca.it

Edizione 03/2026 – Revisione 01

Laterlite
Le tue soluzioni per costruire



Laterlite SpA

Assistenza tecnica
via Correggio 3
20149 Milano
tel. 02 48011962
Laterlite@laterlite.it
Laterlite.it